



Características Típicas

Características Principales | Typical Values

Papelcartão com duplo revestimento, alta espessura, alta rigidez, alta alvura e verso branco.

Cartulina estucada en dos capas, alto espesor, alta rigidez, alta blancura y dorso blanco.

Double coated paperboard, high bulk, high stiffness, high brightness and white back.

Tipo/Grade: Folding Boxboard - **FBB GC1**

UMIDADE Humedad Moisture	ESPESSURA Espesor Thickness		GRAMATURA Gramaje Grammage		RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	micras	points	g/m ²	lb/1000 ft ²	Mínimo Minimum	Nominal	Mínimo Minimum	Nominal
6,5	254	10,0	180	36.8	3,6	4,2	1,9	2,2
6,5	305	12,0	190	38.9	4,6	5,4	2,4	2,8
6,5	350	13,8	208	42.6	8,5	10,0	4,3	5,1
6,5	388	15,3	225	46.0	11,4	13,4	5,6	6,6
7,5	424	16,7	240	49.1	14,4	16,9	7,2	8,5
7,5	456	18,0	260	53.2	17,9	21,1	8,9	10,5
8,0	499	19,6	280	57.3	21,8	25,6	10,9	12,8
8,0	542	21,3	300	61.4	26,3	30,9	13,1	15,4
8,0	587	23,1	320	65.5	31,2	36,7	15,6	18,4
± 1,5	± 5%		± 4%		*		*	
%	µm	#	g/m ²	lb/1000 ft ²	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO 536		ISO 2493		ISO 2493	

COBB CAPA | Capa | Frontside - ISO 535: **30 a 80 g H₂O/m²**

COBB VERSO | Reverso | Backside - ISO 535: **30 a 80 g H₂O/m²**

BRIGHTNESS | Capa | Frontside - ISO 2470: **89%**

BRIGHTNESS | Reverso | Backside - ISO 2470: **90%**

Escritório Central | Head Office | Oficina:
IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL
 www.ibema.com.br
 Av. Sete de Setembro, 5739
 Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar
 Batel | CEP 80240 - 001
 Curitiba | Paraná | Brasil
 Tel.: +55 41 3240-7400



(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
 Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.
 All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- Todos os valores de rigidez estão acima do nível mínimo de tolerância.
 Todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância.
 All measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na cidade de Turvo - PR.
 Producido en la unidade de Turvo - PR.
 Produced in Turvo - PR.

