



# Características Típicas

## Características Principales | Typical Values

Papelcartão com duplo revestimento, alta espessura, verso creme, sem alvejante ótico.

Cartoncillo doble estucado, alto espesor, reverso crema, sin blanqueador óptico.

Double coated paperboard, high bulk, cream backside, optical brightner agent (OBA) free.

## Tipo/Grade: White Lined Chipboard - WLC GT1

UMIDADE Humedad   Moisture	ESPESSURA Espesor   Thickness		GRAMATURA Gramaje   Grammage	RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	mícras	points		Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal
7,5	310	12,2	<b>250</b>	6,7	7,9	2,9	3,4
7,5	346	13,6	<b>275</b>	8,8	10,4	3,8	4,5
7,5	420	16,5	<b>325</b>	13,7	16,1	6,4	7,5
7,5	458	18	<b>350</b>	16,5	19,4	8,1	9,5
± 1,5	± 5%		± 4%	*		*	
%	µm	#	g/m <sup>2</sup>	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		<b>ISO536</b>	ISO 2493		ISO 2493	

**COBB VERSO** | Reverso | Back - ISO 535: **30 a 80 g H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>**

**ALVURA CAPA** | Capa | Cover - ISO 2470: **78%**

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima. Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas. All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância. 95% de todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância. 95% of all measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na unidade Embu das Artes - SP. Producido en la unidade de Embu das Artes - SP. Produced in Embu das Artes - SP.



Escritório Central | Head Office | Oficina:  
**IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL**  
 www.ibema.com.br  
 Av. Sete de Setembro, 5739  
 Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar  
 Batel | CEP 80240 - 001  
 Curitiba | Paraná | Brasil  
 Tel.: +55 41 3240-7400

