



Características Típicas

Características Principales | Typical Values

Cartão com duplo revestimento, alta espessura, alta rigidez, alta alvura e verso branco.

Cartoncillo doble estucado, alto espesor, alta rigidez, alta blancura y reverso blanco.

Double coated paperboard, high bulk, high stiffness, high brightness and white backside.

Tipo/Grade: Folding Boxboard - **FBB GC1**

| UMIDADE Humedad Moisture | ESPESSURA Espesor Thickness | | GRAMATURA Gramaje Grammage | | RIGIDEZ L Stiffness MD | | RIGIDEZ T Stiffness CD | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | micras | points | g/m ² | lb/1000 ft ² | Mínimo Minimum | Nominal | Mínimo Minimum | Nominal |
| 6,5 | 305 | 12,0 | 190 | 38.9 | 4,6 | 5,4 | 2,4 | 2,8 |
| 6,5 | 350 | 13,8 | 208 | 42.6 | 8,5 | 10,0 | 4,3 | 5,1 |
| 6,5 | 388 | 15,3 | 225 | 46.0 | 11,4 | 13,4 | 5,6 | 6,6 |
| 7,5 | 424 | 16,7 | 240 | 49.1 | 14,4 | 16,9 | 7,2 | 8,5 |
| 7,5 | 456 | 18,0 | 260 | 53.2 | 17,9 | 21,1 | 8,9 | 10,5 |
| 8,0 | 499 | 19,6 | 280 | 57.3 | 21,8 | 25,6 | 10,9 | 12,8 |
| 8,0 | 542 | 21,3 | 300 | 61.4 | 26,3 | 30,9 | 13,1 | 15,4 |
| 8,0 | 587 | 23,1 | 320 | 65.5 | 31,2 | 36,7 | 15,6 | 18,4 |
| ± 1,5 | ± 5% | | ± 4% | | * | | * | |
| % | µm | # | g/m ² | | mN.m | | mN.m | |
| ISO 287 | ISO 534 | | ISO 536 | | ISO 2493 | | ISO 2493 | |

COBB CAPA | Capa | Cover - ISO 535: **30 a 80 g H₂O/m²**
COBB VERSO | Reverso | Back - ISO 535: **30 a 80 g H₂O/m²**
BRIGHTNESS | Capa | Cover - ISO 2470: **89%**
BRIGHTNESS | Reverso | Back - ISO 2470: **90%**

Escritório Central | Head Office | Oficina:
IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL
 www.ibema.com.br
 Av. Sete de Setembro, 5739
 Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar
 Batel | CEP 80240 - 001
 Curitiba | Paraná | Brasil
 Tel.: +55 41 3240-7400



(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
 Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.
 All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- Todos os valores de rigidez estão acima do nível mínimo de tolerância.
 Todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância.
 All measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na cidade de Turvo - PR.
 Producido en la unidade de Turvo - PR.
 Produced in Turvo - PR.

