



# Características Típicas

Características Principales | Typical Values

**Cartão com duplo revestimento, alta espessura, alta rigidez, alta alvura e verso branco.**

Cartoncillo doble estucado, alto espesor, alta rigidez, alta blancura y reverso blanco.

Double coated paperboard, high bulk, high stiffness, high brightness and white backside.

## Tipo/Grade: Folding Boxboard - **FBB GC1**

UMIDADE Humedad   Moisture	ESPESSURA Espesor   Thickness		GRAMATURA Gramaje   Grammage	RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	mícras	points		Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal
6,5	305	12,0	<b>190</b>	5,4	6,4	2,5	2,9
6,5	350	13,8	<b>208</b>	8,5	10,0	4,3	5,1
6,5	388	15,3	<b>225</b>	11,4	13,4	5,6	6,6
7,0	424	16,7	<b>240</b>	14,4	16,9	7,2	8,5
7,0	462	18,2	<b>260</b>	17,9	21,1	8,9	10,5
7,5	505	19,9	<b>280</b>	21,8	25,6	10,9	12,8
7,5	542	21,3	<b>300</b>	26,3	30,9	13,1	15,4
8,0	587	23,1	<b>320</b>	31,2	36,7	14,0	16,5
± 1,5	± 5%		<b>± 4%</b>	*		*	
%	µm	#	<b>g/m<sup>2</sup></b>	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		<b>ISO 536</b>	ISO 2494		ISO 2493	

**COBB CAPA** | Capa | Cover - ISO 535: **30 a 80 g H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>**

**COBB VERSO** | Reverso | Back - ISO 535: **30 a 80 g H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>**

**BRIGHTNESS** | Capa | Cover - ISO 2470: **89%**

**BRIGHTNESS** | Reverso | Back - ISO 2470: **90%**

Escritório Central | Head Office | Oficina:  
**IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL**  
 www.ibema.com.br  
 Av. Sete de Setembro, 5739  
 Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar  
 Batel | CEP 80240 - 001  
 Curitiba | Paraná | Brasil  
 Tel.: +55 41 3240-7400



(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.  
 Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.  
 All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- Todos os valores de rigidez estão acima do nível mínimo de tolerância.  
 Todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância.  
 All measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na unidade Embu das Artes - SP.  
 Producido en la unidade Embu das Artes - SP.  
 Produced in Embu das Artes - SP.

