



Características Típicas

Características Principales | Typical Values

Papelcartão não revestido, capa e verso de celulose não branqueada, miolo de pastas mecânicas de alto bulk.

Cartón sin recubrimiento, topo y reverso de pulpa kraft non blanqueada, miolo de pulpa mecánica de alto rendimiento.

Uncoated paperboard, top ply and bottom ply made of unbleached hardwood kraft pulp, middle ply made of high bulk mechanical pulp.

Tipo/Grade: Folding Boxboard - FBB UC4

UMIDADE Humedad Moisture	ESPESSURA Espesor Thickness		GRAMATURA Gramaje Grammage		RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	mícras	points	g/m ²	lb/1000 ft ²	Mínimo Mínimo Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo Minimum	Nominal
7,5	400	15,7	200	40.9	8,9	10,5	4,5	5,3
7,5	465	18,3	225	46.0	12,4	14,6	6,2	7,3
7,5	515	20,3	250	51.2	16,7	19,6	8,3	9,8
7,5	570	22,4	275	56.3	21,3	25,0	10,6	12,5
7,5	635	25,0	300	61.4	28,9	34,0	14,5	17,0
7,5	660	26,0	320	65.5	36,2	42,6	18,1	21,3
± 1,5	± 5%		± 4%		*		*	
%	µm	#	g/m ²		mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO 536		ISO 2493		ISO 2493	

COBB CAPA | Capa | Cover - ISO 535: 30 a 60 g H₂O/m²

COBB VERSO | Reverso | Back - ISO 535: 30 a 80 g H₂O/m²

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%
- Amostras | Muestras | Sampling: ISO 186
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
- Valor nominal de rigidez obtido pela divisão da rigidez mínima por 0,85.
Nominal stiffness calculated by dividing minimum stiffness per 0,85.
Valor nominal de rigidez obtenido por la división de rigidez mínima por 0,85.
All figures mentioned above may be subject to technical changes.
Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.
95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.
95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.
95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.
- Produzido na cidade de Turvo - PR.
Producido en la unidade de Turvo - PR.
Produced in Turvo - PR.



Escritório Central | Head Office | Oficina:
IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL
 www.ibema.com.br
 Av. Sete de Setembro, 5739
 Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar
 Batel | CEP 80240 - 001
 Curitiba | Paraná | Brasil
 Tel.: +55 41 3240-7400

